

ハイアート使用説明書

お買い上げまことにありがとうございます



ハイアート・速乾ハードナー

- ・2液性アクリルウレタン塗料
- ・硬化剤比 4:1
- ・優れた光沢と抜群の耐候性、長期の屋外暴露でも保色性に優れています
- ・常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます
- ・固く柔軟性に富んだ平滑で肉持ち感のある肌
- ・適応素材: 木・鉄・アルミ・FRP・各種プラスチック (ABS・硬質塩ビ・アクリル等)

- ・ポットライフ:
23℃で16時間以内
- ・乾燥時間:
指触=15分
半硬化=4時間
完全硬化=96時間
強制乾燥=80℃×30分

ハイアート専用 シンナー



ネオフラットベースNo2



- ・ツヤ消し材
- ・ハイアートの場合
主剤+硬化剤に対してフラットベースの量
50%=全消し
25%=5分艶

下準備 脱脂綿等で油分や水分、汚れを除去する
塗装したい所以外を養生します

1

アルミ部材の場合はプライマーを塗布しておきます

2

ハイアートを入れるカップを計量しておきます (硬化剤比が重量比のため)

3

主剤と速乾ハードナーを重量比4:1の割合で混ぜます

4

ツヤ調整をする場合はフラットベースを色材 (主剤) + ハードナー (硬化剤) の重量比で加えていきます
主剤+硬化剤に対してフラットベースの量
50%=全消し
25%=5分艶

5

シンナーで希釈するときは
主剤+ハードナー+フラットベースに対して
スプレー: 40~50%
ローラー: 20~30%
刷毛: 10~20%
です

6

ストレーナーに通し、場合に応じた方法で塗装していきます