


ハードワックスプラス使用説明書

お買い上げまことにありがとうございます

- ・主成分は高品質ミネラル油脂および合成油脂 ・軟化温度105～110℃
- ・密着性がよくオールラウンドに使えます ・使用はホットナイフでの埋め込みになります
- ・削り易さが特徴で面出しのしやすさ、仕上がりの良さが特徴です
- ・特に熱をもつ所、床暖房、日当たりのよい所などに使用します
- ・ハードワックスより強度がワンランク上の充填材です



1

1 傷のバリやごみを平らになるように取り除きます



2

2 傷の周りに近い色をブラシペン・ペイントボックスで着色します
(この時下地が出ていれば木への吸い込みで色が暗くなるので
明るめの色から塗っていきます)



3

3 ハードワックスプラスをホットナイフで近い色3色をまぜながら
埋め込みます
(この時、完全に色を混ぜ合わせるのではなく少しまだらのほうが
良くなじみます)




4

4 十分ハードワックスプラスが固まってからフィラーアプリケーション
で面だしを行います(ギザギザ部分の△△△で平面、□□□で角や
コーナーをフィラーアプリケーションでこすって削ります。寒い時期
など削りにくい場合はドライヤーをあてながら削ると削り易いです)




5

5 周りに着いた余分なハードワックスをコットンクロスを巻きつけた
フェルトパッドにリキッドサンドペーパーをしみ込ませ拭き取り、
充填部分の面だしの調整をします



6

6 スチールウールで軽くこすりながら光ったワックスの艶を落とし
ます。木目の筋がある場合フィラーアプリケーションを木目にそって
こすり、筋を入れることによって木目の復元をします



7

7 必要に応じてブラシペン・ペイントボックスなどで木目の再現と
周囲のぼかしをします



8

8 下地剤のサンディングスプレーをしサンディングをします
(下地剤をすれば強度が増すと同時にスプレーの密着性が
よくなります)
艶の合ったアクリル・ラッカー・水性スプレーいずれかで
艶を合わせます