



ハインリッヒ・ケーニッヒ製

# セラミックフィラー使用説明書


お買い上げまことにありがとうございます

- ・主成分は高品質ミネラル油脂、合成油脂およびセラミックパウダー ・軟化温度約 110
- ・タイル、天然石、コンクリートなどの小さい傷や欠けに
- ・使用は基本的にホットナイフで埋め込みます
- ・強度はハードワックスプラスの約 4倍です
- ・質感は、セラミックパウダー配合によりセラミックに近づけることができます



1 補修箇所の汚れやかすを取り表面が浮きあがっているところなどを取り除きます

2 -1



2 ベース色に近い色を充填し (艶消しに仕上がるので暗めの色を選ぶ) 冷めたら軽く面出しをします

2 -2



3 模様に近い色を模様調に上から充填します 輪郭部分に多めに充填すると最終輪郭が目立ちません

3



4 十分冷めたのを確認してフィラーアプリケーターの 部分で面出しします

4



5 フィラーアプリケーターで表面の凹凸模様を作り、形を整えます

5



6 周りについた余分なセラミックフィラーを、コットンクロスなどにリキッドサンドペーパーをしみこませてふき取ります

6



7 艶に合ったブラシベンクリアを塗ります

7



8 フィットクロスで微妙な艶調整とブラシベンクリアの境界をぼかします

8