



ハインリッヒ・ケーニッヒ製

# ソフトワックス使用説明書

お買い上げまことにありがとうございます

- ・主成分はミネラル油脂 ・軟化温度約66℃
- ・作業性を重視した軟質性ワックスです
- ・常温で埋め込めるタイプの充填材です ・あまり触れることのない所で使用します
- ・浅い、小さい傷の補修に使用します ・のびがよく埋め込みがしやすい商品です



1

1 傷のバリやごみを平らになるように取り除きます



2

2 傷の周りに近い色をブラシペン・ペイントボックスで着色します  
(この時下地が出ていれば木への吸い込みで色が暗くなるので  
明るめの色から塗っていきます)



3

3 ソフトワックスをソフトワックスミニアプリケーター・フィラー  
アプリケーターで埋め込みます  
(近い色を3色程用意し明るめの色から充填し、徐々に暗い色を  
充填します \*ワックスを混色し色を作ってもよい)



4

4 アプリケーターで面だしを行います  
(ギザギザ部分の△△△で平面、○○○で角やコーナーを  
フィラーアプリケーターでこすって削ります)



5

5 周りに着いた余分なソフトワックスをコットンクロスを巻きつけた  
フェルトパッドにリキッドサンドペーパーをしみ込ませふき取り、  
充填部分の面だしの調整をします



6

6 必要に応じてブラシペン・ペイントボックスなどで木目の再現と  
周囲のぼかしをします



7

7 下地剤のサンディングスプレーをしサンディングをします  
(下地剤をすれば強度が増すと同時にスプレーの密着性が  
よくなります)  
艶の合ったアクリル・ラッカー・水性スプレーいずれかで  
艶を合わせます

株式会社リペアル



mail : info@repair.jp

701-0204岡山県岡山市南区大福638-5

TEL : 086-201-3123

FAX : 086-201-3133

URL : http://www.repair.jp/